

## **Charakteristika**

KLIK - Polyuretánový tmel „25“ je jednozložkový polyuretánový tmel, v priebehu vytvrdzovania bez zápachu. Tmel odoláva UV žiareniu, vode, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám, je pretierateľný po 24 hodinách.

## **Použitie**

KLIK - Polyuretánový tmel „25“ je určený pre tmelenie a lepenie v kovopriemysle a stavebníctve, medzi porézniemi a neporézniemi materiálmi s požiadavkami na následnú pretierateľnosť. Strední modul zaručuje udržanie pohybu špár. Tmel má výbornú adhéziu k poréznym podkladom bez použitia primeru.

## **Aplikačný postup**

Podkladové plochy musia byť suché, odmasťené a odprášené. Zo dna hliníkovej kartuše odstráňte krycie veko a sušidlo - prerazte otvor v špičke kartuše, naskrutkujte aplikačnú špičku, vložte do výlačnej pištole a naneste do požadovaného priestoru. Nanesený tmel uhladte do 20 min. stierkou. Nevytvrdnutý tmel odstráňte pomocou rozpúšťadla, vytvrdený pomocou KLIK - Odstraňovač silikónu a peny alebo mechanicky.

## **Technické údaje**

Vzhľad: Nestekavá pasta  
Merná hmotnosť: 1,30g /ml  
Doba spracovania: 15min  
Vulkanizácia: 3mm/24hod.  
Modul Mpa: 0,30 Mpa  
Pevnosť Mpa: 1.20 Mpa  
Ťažnosť: menej ako 450%  
Tvrdosť: 25 Sha  
Pohyb v špirále: 25%  
Zmrštenie: menej ako 2%  
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C  
Tepelná odolnosť: -30C až +80°C  
Odolnosť UV žiareniu: odporúčane pretretie náterom  
Teplota skladovania: do +25°C  
Doba skladovania: 12mesiacov  
Mastný podklad: Nie  
Sklo, Smalt: Áno  
Vlhký podklad: Nie  
Savý aj nesavý podklad: Áno  
Hliník, ocel: Áno  
Olovo, Meď: Nie  
Polykarbonát a ostatné plasty: Áno  
Dilatačné škáry: Áno

**Farba** biela, šedá

**Balenie** kartuša 310 ml, kartón 12 ks,  
Saláma 600 ml – iba šedá, kartón 20 ks

## **Životnosť a skladovanie**

V originálnych obaloch pri teplote 0°C až +25°C po dobu 12 mesiacov.

## **Upozornenie**

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v době expirácie súhlasia s údajmi v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladoch od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nieje možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami alebo konzultovať s technickým oddelením



DONAUCHEM s.r.o.  
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk  
Česká republika / Czech republic  
DIČ (VAT): CZ43774750  
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220  
Fax: (+420) 317 070 230  
GSM: (+420) 602 292 919  
(+420) 737 239 660  
e-mail: [donauchem@donauchem.cz](mailto:donauchem@donauchem.cz)  
URL: [www.donauchem.cz](http://www.donauchem.cz), [www.mastersil.cz](http://www.mastersil.cz)